

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
"ВНИИжелезобетон"

ОКП 574100

Группа Ж-33

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО "Юникон-ЗСК"

«ЮНИКОН-ЗСК»

В.В. Юнкевич

2009 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

ОАО "ВНИИжелезобетон"

«ВНИИ-ЗСК»

В.И. Мелихов

2009 г.

Извещение об Изменении №1

ТУ 5741-254-00284807-06

ИЗДЕЛИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ СИСТЕМЫ "ЮНИКОН"

Дата введения – 15.08.2009 г.

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО "Юникон-ЗСК"

Зам. директора по производству

Д.В. Митюгов

Главный технолог

Л.С. Белова

Начальник цеха №1

С.Н. Кекина

РАЗРАБОТАНЫ:

ОАО "ВНИИжелезобетон"

Зав. лабораторией бетонов

Г.Я. Амханицкий

Руководитель ИЦ «НИЦстром»

А.А. Сафонов

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 22.08.2009
за № 200/10284807/01

Москва, 2009 г.

Марка полистирол-бетона по средней плотности	Класс (марка) бетона по прочности на сжатие	Марка по морозостойкости, контролируемая		Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)	
		по ГОСТ 10060.0-95, 10060.1-95	по ГОСТ 25485-89	в сухом состоянии	для условий эксплуатации "Б"
D175	M2; M2,5	-	F25	0,060	0,068
D200	M2,5; M3,5	-	F25; F35	0,065	0,075
D250	B0,35; B0,5	F25; F35	F50; F75	0,075	0,090
D300	B0,35; B0,5; B0,75	F35; F50	F75; F100	0,085	0,105
D350	B0,5; B0,75; B1	F35; F50	F75; F100	0,095	0,120
D400	B0,75; B1; B1,5	F50; F75	F100; F150	0,105	0,130
D450	B1; B1,5; B2	F50; F75	F100; F150	0,115	0,140
D500	B1,5; B2; B2,5	F75; F100	F150; F200	0,125	0,155